

THERMOZELL

pro

PRODUKTDATENBLATT

Top Qualität & Zulassung
100 % EPS-Recyclat
Ideal für Estrichpumpen & Misch-LKW
Robust, belastbar & widerstandsfähig

Das optimale Ausgangsmaterial für den Profi und die Baustelle. Seit 1995 bauaufsichtlich geprüft und zugelassen.

Vorbehandeltes EPS*-Recycling-Granulat mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/Bauartengenehmigung (Z-23.11-266) für Ihr Projekt.

www.thermozell.com



Anwendung 3in1



Höhenausgleich

Installationen, Balkendecken, Gefälle, etc



Unterbau

Estriche, Fliesenbeläge, Fußbodenheizungen, etc



Hinterfüllung

Wände, Decken, Pools, etc

Belegereife

– Ca. 10 Tage
(abhängig von < 12 % CM-Messung/Bauklima)

Aufbauhöhe

– Mindestens 3 cm

Ergiebigkeit

– 1 Sack ergibt ca. 200 Liter fertigen Leichtbeton

Verarbeitungszeit und -temperatur

– Mindestens 25 Minuten bei 20° C
– Nicht unter 5° C

Geeignete Mischgeräte

– Estrichpumpe
– Misch-LKW

Veredeltes Granulat

Veredeltes Granulat

Veredeltes Granulat

Verarbeitung

Thermozell pro 600

Thermozell
200 Liter

3 Sack Zement
à 25 kg

28 – 33 Liter
Wasser

Thermozell pro 250

Thermozell
200 Liter

1,5 Sack Zement
à 25 kg

15 – 18 Liter
Wasser

Thermozell pro 400

Thermozell
200 Liter

2 Sack Zement
à 25 kg

20 – 25 Liter
Wasser

Thermozell pro 160

Thermozell
200 Liter

1 Sack Zement
à 25 kg

12 – 13 Liter
Wasser

Das Anmischen unter Zugabe von Zement und Wasser erfolgt an der Baustelle. Durch unterschiedlich hohe Zementzugabe entstehen die Produkttypen pro 600, 400, 250 und 160 mit den jeweiligen Eigenschaften.

Technische Daten

- 1 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit W/mK
- 2 Schüttdichte der trockenen Mischung kg/m³
- 3 Rohdichte des Frischmörtels kg/m³
- 4 Trockenrohddichte des gebundenen EPS kg/m³
- 5 Druckfestigkeit kPA
- 6 Wasserdampfdiffusionswiderstand μ
- 7 Brandverhalten
- 8 Bindemittelgehalt pro m³

	Thermozell pro 600	Thermozell pro 400	Thermozell pro 250	Thermozell pro 160
1	≤ 0,180	≤ 0,120	≤ 0,090	≤ 0,066
2	400 +/- 5 %	275 +/- 5 %	210 +/- 5 %	150 +/- 5 %
3	615 – 700	395 – 445	325 – 375	150 – 200
4	500 +/- 10 %	350 +/- 10 %	250 +/- 10 %	165 +/- 15 %
5	≥ 1.200	≥ 500	≥ 200	≥ 70
6	14	7	7	5
7	A2	A2	E	E
8	375 kg	250 kg	187,5 kg	125 kg

Lagerung

- Der Sack ist trocken zu lagern und vor Sonne und Hitze zu schützen
- Maximale Lagerzeit: 1 Jahr

Verpackungseinheiten

- 1 Sack = 200 Liter
- 1 Palette = 12 Säcke (2,4 m³)

Sonstige Hinweise

- Keine Verdichtung notwendig
- Bei der Planung und dem Einbau sind die Normen und Richtlinien des jeweiligen Landes zu beachten

www.thermozell.com